



---

# ARDEX R2ES

## Resina epoxi multifuncional sin disolventes VOC free

---

Imprimación multifuncional.

Buena adherencia sobre una gran cantidad de distintos soportes.

Para usarse con las pinturas epoxi y de poliuretano ARDEX.

Arenada a saturación, sirve de imprimación para los productos cementosos ARDEX.

Sin disolventes.

Sin olor.

Libre de emisiones (VOC free). Clasificada A+ según el "Décret n°2011-321" francés (CSTB).



# ARDEX R2ES

## Resina epoxi multifuncional sin disolventes VOC free

### Descripción

ARDEX R2ES es una resina epoxi multifuncional bicomponente sin disolventes para usarse como imprimación con las pinturas epoxi y de poliuretano ARDEX.

Arenada a saturación, sirve de imprimación para los productos cementosos ARDEX.

Allí donde existan superficies muy porosas más de una capa de ARDEX R2ES puede ser necesaria para asegurar el correcto sellado de las mismas y la suficiente eficacia de unión.

### Preparación del soporte

El soporte debe ser duro, sólido y libre de polvo u otras partículas sueltas tales como pintura, restos de cal, morteros, yesos, residuos adhesivos, etc., que puedan perjudicar la adhesión al soporte.

Antes de la preparación mecánica, se deben eliminar restos de barniz, ceras, grasas, aceites y sustancias contaminantes similares. Las superficies de hormigón que estén contaminadas deberán tratarse mecánicamente, sea mediante lijado, granallado o chorro de arena, y posteriormente se procederá a un aspirado.

Reparaciones de grietas, agujeros, etc. se llevarán a cabo antes de la aplicación de ARDEX R2ES usando para ello los productos ARDEX de la gama de reparación.

Cualquier junta o grieta del soporte de hormigón donde se prevea un movimiento diferencial, p. ej. Juntas de dilatación, deberán subirse hasta llegar a la superficie terminada para sellarlas convenientemente.

### Modo de empleo

Una vez mezclado ARDEX R2ES debe esparcirse por el suelo sin dilación usando una brocha o rodillo de pelo corto/medio.

Pueden ser necesarias una o más capas de ARDEX R2ES para asegurar una imprimación uniforme, libre de poros o zonas secas y que compense las diferencias de absorción de las distintas zonas del soporte.

La segunda capa se aplicará tan pronto como la primera esté suficientemente curada. Este tiempo de curado varía según la temperatura ambiente y de la superficie (mínimo 10 horas). Debe preverse ventilación para la zona imprimada.

Si los productos a aplicar sobre ARDEX R2ES necesitan un mayor agarre mecánico, la capa todavía húmeda de ARDEX R2ES se arena a saturación con árido de cuarzo 0,2-0,6mm). Al día siguiente la superficie arenada se barre y se aspira para eliminar el árido no adherido.

### Limitaciones:

Estos productos no pueden aplicarse a temperaturas inferiores a +10°C ni superiores a +30°C o cuando la humedad ambiental supere el 85%.

Si se supera el pot life el producto mezclado pierde sus características y debe ser desechado.

### Limpieza de herramientas

ARDEX R2ES puede limpiarse de las herramientas y equipos inmediatamente después de su uso utilizando un disolvente de limpieza tipo ARDEX RTC. En caso de que el producto se endurezca solo podrá eliminarse por medios mecánicos.

### Residuos/Vertidos

Los vertidos de cualquiera de los productos deben recogerse inmediatamente con arena, vermiculita o cualquier otro material inerte y depositarse en un contenedor adecuado para su gestión.

La gestión de los residuos de estos derrames y de los contenedores vacíos debe llevarse a cabo siguiendo la legislación local vigente.

Para más información consultar la Hoja de Seguridad.

### Almacenamiento

El plazo útil de almacenamiento del ARDEX R2ES es de 12 meses, en los envases originales cerrados. El almacenamiento se debe efectuar en un lugar seco entre +5°C y +30°C. Se requiere una protección frente a las heladas y los rayos directos del sol y fuentes de calor.

### Precauciones

ARDEX R2ES no debe estar en contacto con los ojos, ni la piel y no debe ser ingerido.

El endurecedor contiene isoforón diamina y alcohol bencílico y la resina epoxi que contiene bisfenol A/F-epicloridrina, puede irritar los ojos y la piel y puede causar sensibilización por contacto.

Durante la mezcla o la aplicación se deberían tener en cuenta las siguientes precauciones: asegurar una adecuada ventilación y evitar el contacto del material con los ojos, las fosas nasales, boca o piel. Evitar el contacto con las manos, protegiéndolas con guantes y con crema protectora si fuera necesario. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y consultar con el médico. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón (no usar disolventes). Evitar un contacto prolongado con la piel, especialmente aquellos que tengan reacciones alérgicas a los materiales epoxídicos. Usar siempre guantes y protección ocular. Cuide la higiene personal después del trabajo, o en interrupciones del mismo lavando siempre las manos. Tenga cuidado al sacarse los guantes, de no contaminar el interior de éstos.

Cuando se trabaje en zonas confinadas úsese el equipo de respiración adecuada.

En caso de producirse la ingestión accidental del producto, búsquese atención médica inmediata, no induzca el vómito.

En caso de accidente, consultar al médico. Para más información consultar la Hoja de Seguridad.

### Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Aspecto:	Líquido viscoso
Densidad:	Aprox. 1.05 g/cm <sup>3</sup>
Pot-life:	>25 min
Tiempo entre capas:	Min. 10 horas
Tráfico ligero:	24 horas
Curado total:	7 días
Aplicación:	Labio de goma, rodillo de pelo medio/corto
Adhesión:	>3 N/mm <sup>2</sup>
Consumo:	200-300 gr/m <sup>2</sup> (por capa)
Relación de mezcla (en peso)	75 A : 25 B
Envase:	Packs de 10/20 Kg A+B

# ARDEX R2ES

## Resina epoxi multifuncional sin disolventes VOC free

	
<b>ARDEX CEMENTO, S.A.</b> P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 E-08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona T. 93 846 62 52 <b>14</b>	
8001599 EN 13813 SR-AR0.5HR14-B2.0E1 <b>ARDEX R2ES</b> Revestimiento epoxi fluido para pavimentos	
Emisión de sustancias corrosivas:	SR
Permeabilidad al agua:	NPD
Resistencia al desgaste:	AR 0.5
Adhesión:	B 2.0
Resistencia al impacto:	IR 14
Aislamiento acústico:	NPD
Absorción acústica:	NPD
Módulo elástico:	E1
Resistencia química:	NPD
Reacción al fuego:	E

*Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.*

*Una dosificación y/o aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico.*

*La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.*

**Edición: Enero 2016**