



CEM GROUT

Mortero fluido estructural sin retracción para rellenos y anclajes

Para el anclaje de piezas metálicas

Asentamiento de muros o pilares

Sin retracción

Muy altas resistencias

Certificado según norma UNE-EN 1504-6



ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18

T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38

08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)

www.ardex.es - ardex@ardex.es

Empresa Certificada ISO 9001

CEM GROUT

Mortero fluido estructural sin retracción para rellenos y anclajes

Propiedades:

Altas resistencias mecánicas a corto y largo plazo.
No presenta retracción (expande muy levemente); por tanto se evitan fisuraciones, y el producto endurecido ocupa totalmente todo el volumen a rellenar.
Óptima adherencia a las superficies metálicas y al hormigón.
Extraordinaria fluidez, autonivelante, aún con poca agua de amasado, por lo que la pasta de mortero rellena perfectamente todas las zonas del anclaje, aun las de más difícil acceso.
Pasiva y protege las superficies metálicas en contacto, haciéndolas más duraderas.
Carece de cloruros y de agregados metálicos que pudiesen favorecer la corrosión.

Aplicaciones:

Rellenos y anclajes en pavimentos de hormigón de maquinaria sometida a fuertes sollicitaciones mecánicas.
Rellenos y sellados en pilares de hormigón, apoyos de puentes, railes, rellenos entre muros y pilares, etc.
Reparaciones especiales en superficies horizontales de hormigón, inyecciones de refuerzo de armaduras, vainas... etc. (por colada).

Modo de empleo:

El soporte deberá ser firme, rugoso y estar limpio; debe ser mojado, de modo que esté húmedo, sin encharcamientos al aplicar el relleno.

Amasar el CEM GROUT con 2/3 del agua necesaria, y una vez bien homogeneizado, añadir el resto del agua, hasta consistencia fluida para que la pasta cuele; (4-4,5 l. de agua en total, por saco de 25 Kg).

Si se desea una pasta más espesa, la relación agua/CEM GROUT deberá ser de 3 a 4 l. por saco de 25 Kg.

Procurar evitar excesos de agua que disminuirían la eficacia del CEM GROUT.

El mortero así obtenido permite rellenos de hasta 7 cm, para grosores superiores deben mezclarse 2 sacos de CEM GROUT con un saco de árido de aproximadamente 6 mm ("garcancillo"). Debe asegurarse un correcto curado del mortero siendo conveniente mantenerlo húmedo por espacio de 2-3 días. En caso de utilizar CEMGROUT encofrado debe esperarse como mínimo de 12 h para proceder a su desmolde.

A tener en cuenta:

La aplicación se debe realizar con temperaturas del soporte comprendidas entre +5 y +30°C.

Una vez el mortero inicia su fraguado no debe añadirse más agua ni reamasar.

Precauciones:

Contiene cemento. Irrita los ojos y la piel. Puede causar lesiones oculares graves. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar cualquier contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, retírense y continuar enjuagando.

Usar guantes de protección apropiados. Lávese la piel contaminada con agua y jabón.

En estado fraguado es inocuo fisiológica y ecológicamente.

La eliminación de los residuos y envases vacíos debe hacerse conforme a la legislación local/regional/nacional/internacional vigente.

GISCODE ZP1 = producto con contenido de cemento pobre en cromato.

Para obtener más información consulte la Hoja de Seguridad en vigor.

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Aspecto:	Polvo de color gris.
Relación de mezcla:	Aprox. 4 litros de agua: 25 kg. de polvo.
Densidad del mortero en fresco:	2,2 kg/litro aprox.
Rendimiento:	Aprox. 1,9 kg de polvo por m ² y mm.
Resistencia a la compresión:	Tras 1 día, aprox. 34 N/mm ² . Tras 3 días, aprox. 58 N/mm ² . Tras 7 días, aprox. 62 N/mm ² . Tras 28 días, aprox. 67 N/mm ² .
Resistencia a la flexotracción:	Tras 1 día, aprox. 6 N/mm ² . Tras 3 días, aprox. 7 N/mm ² . Tras 7 días, aprox. 9,5 N/mm ² . Tras 28 días, aprox. 10 N/mm ² .
Expansión:	Después de 28 días endurecido: Aprox. +0,1%.
Envase:	Sacos de 25 kg.
Almacenaje:	Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.

 0370	
ARDEX CEMENTO, S.A. P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 E-08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona T. 93 846 62 52	
10 50449 EN 1504-6:2006 CEM GROUT Mortero cementoso fluido para anclajes EN 1504-6	
Desplazamiento para una carga de 75 kN:	≤ 0,6 mm
Contenido Iones de Cloruro:	≤ 0,05 %
Temperatura de Transición Vítrea:	NPD
Reacción al Fuego:	AI
Sostenibilidad/Fluencia bajo carga de desplazamiento:	NPD
Sustancias Peligrosas:	Cumple con 5.3 de EN 1504-6

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Ardex no se hace responsable del contenido de fichas técnicas recabadas en sitios web de internet otros que no sean el sitio web oficial Ardex (www.ardex.es).

Edición: Septiembre 2019